

鮮明樹脂着色用の諸性質

着色濃度 0.03%

Kayaset	融点	昇華性 200 ×10分	有機溶媒溶解度(g/100cc)				PS-GP			PS-GP(TiO2 0.5%)			ABS			MMA			Polycarbonate			Nylon		
			イソノール	酢酸 エチル	MEK	キシレン	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 280 ×5分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 250 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性
Flavine FN	285	5	0.10	0.23	1.43	0.01	5-6	5	3-4	3-4	4-5	2-3	3-4	5	4	6	5	4-5	4-5	5	4-5	3-4	5	4-5
Flavine FG	125	3	0.84	2.37	6.61	0.90	5	5	3	3	4-5	2	3-4	5	3-4	6	5	4-5	4	5	4	3-4	5	4
Yellow SF-G	214	5	0.31	0.03	0.07	0.01	7	4-5	3	6	4	3	3-4	4-5	4-5	6-7	4	4	7-8	3-4	4	3-4	2-3	4-5
Red SF-4G	268	5	難溶	0.02	0.03	0.01	7	4-5	3	6-7	4	3	4	3-4	4-5	4	4	4-5	8	3-4	4	1-2	2	4-5
Red SF-B	272	5	難溶	0.01	0.15	難溶	8	5	2-3	7-8	5	2-3	3-4	5	4-5	6	4-5	4	8	4-5	3-4	1-2	2-3	4-5
Blue FR	210	2	0.04	0.17	0.29	0.23	6-7	5	2-3	5-6	3-4	2	4-5	4	3	5-6	4	4	6-7	3	4	5-6	1	4

樹脂着色用の諸性質

着色濃度 0.03%(Black 0.1%)

Kayaset	融点	昇華性 200 ×10分	有機溶媒溶解度(g/100cc)				PS-GP			PS-GP(TiO2 0.5%)			ABS			MMA			Polycarbonate			Nylon		
			イソノール	酢酸 エチル	MEK	キシレン	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 280 ×5分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 250 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性	耐光性	耐熱性 300 ×10分	耐フリ -ト ^レ 性
Yellow 2G	240	3	0.07	0.19	0.34	0.25	8	5	2-3	4	5	2	5	5	3	7	5	4	6	5	4	7-8	2	3-4
Yellow GN	183	3-4	0.01	1.00	1.14	0.22	8	5	3	6	4	2-3	5	2	3-4	7	5	4-5						
Red G	170	1	0.06	0.53	0.69	0.81	8	5	3	6-7	5	2	3-4	4-5	3-4	8	5	4	8	5	4	3-4	2-3	3
Red B	180	2-3	0.06	1.00	1.58	1.12	8	5	2-3	5	5	2	6	4-5	3	8	5	4	7-8	5	4	4	1	4
Red 130	230	2	0.03	0.17	0.21	0.30	6	5	2-3	4	5	2	3-4	4	3	7	5	4	6-7	5	4			
Blue N	120	3	0.17	1.35	2.59	5.03	6-7	5	2-3	5-6	3-4	2	4	3-4	3	5-6	4	4	6	3	3-4	5-6	1	4
Black G		2	0.23	1.32	1.67	1.87	8	5	2	5	4	2	5	4	2-3	8	5	4	7-8	5	3-4	4-5	2-3	3-4
Black B		2	0.37	1.37	2.48	2.02	8	5	2	5	4	2	5	4	2-3	6	5	4	6-7	5	3-4	4-5	2	3-4
Black F							7-8	5	3				5	5	3				7-8	5	4			